

Verarbeitungshinweise 2K Steinteppich-Versiegelung

Einsatzgebiete:

Als farblose Versiegelung für Steinteppiche mit glänzender Oberfläche oder zum Verschließen der Poren im unteren Bereich zur besseren Reinigung.

Als farblose Versiegelung oder farblose Imprägnierung auf Beton- und Estrichböden und anderen mineralischen Untergründen.

Beständigkeit:

Gegen Flugkraftstoffe, Heizöle, Dieselmotorenstoffe, gebrauchte und ungebrauchte Motoren- und Getriebeöle, Benzole und benzolhaltige Gemische, verdünnte Laugen und Säuren.

Verarbeitung:

Sie erhalten mit Ihrer Lieferung **1** Komponente Harz sowie **1** Komponente Härter. Diese sind im Verhältnis **2:1** zu mischen. Mischen Sie Harz und Härter in einen dafür geeigneten Behälter (Kunststoff- oder Blechgebinde) ca. 2-4 Minuten homogen. **Achtung! *Ein Vermischen der Komponente Harz und Härter ist von Hand nicht möglich, da keine ausreichende Härtung erfolgen würde. Für die Trocknung ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.***

Aufbringung:

Mischen Sie als Anfänger niemals die gesamte Menge auf einmal, da das Material ansonsten chemisch reagiert und nach einer Topfzeit von ca. 15 Minuten durch Eigenerhitzung kocht und aushärtet.

Es ist zwingend erforderlich die gesamte Menge nach der Mischzeit sofort zu verarbeiten, da es ansonsten zu einer chemischen Reaktion kommen kann.

Mischen Sie immer nur Kleinmengen in einen geeigneten Behälter mit einem Rührgerät an. Bringen Sie danach mit einer speziellen Versiegelungsrolle (im Baumarkt erhältlich) das Gemisch gleichmäßig und ansatzfrei in dünnen Schichten auf. Ungleichmäßiges Auftragen kann zu unterschiedlichen Füllgrad der Poren, sowie zu Streifenbildung führen. Bitte immer im Kreuzgang arbeiten. Führen Sie diese Versiegelungsprozesse sooft durch, bis Sie den gewünschten Füllgrad erreicht haben. Zum Aufbringen einer zusätzlichen Haftversiegelung ist ein einmalig dünner Anstrich ausreichend.

Entsorgung:

Die gelieferten Dosen können nach Restentleerung im normalen Schrott entsorgt werden.

Arbeitssicherheit:

Verwenden Sie zum Arbeiten mit diesem Kunststoff immer Schutzhandschuhe sowie Schutzbrille. Bei Hautkontakt die Stelle sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser spülen und den nächsten Arzt aufsuchen.

Verarbeitungshinweise 2K Steinteppich-Versiegelung



Aushärtezeiten:

Nach 24 Stunden bei Raumtemperatur begehbar.

Nach 7 Tagen Chemisch und mechanisch voll belastbar.